

HYDROLAC

Vernice poliuretanică all'acqua

Rev. Luglio 2024

Campi di applicazione

Vernice poliuretanică monocomponente antingiallente all'acqua, indicata per la verniciatura di parchetti, pavimenti e rivestimenti interni di legno, indicata ove sia richiesta una bassissima emissione di solventi.

E' caratterizzata da una spiccata resistenza alle macchie delle sostanze comunemente utilizzate (vino, caffè, detersivi, ecc.). Presenta inoltre un aspetto estetico che assomiglia alle tradizionali vernici poliuretaniche bicomponenti al solvente.

Dati tecnici

Ciclo di verniciatura:	Prodotto unico monocomponente
Colore:	Trasparente, incolore
Brillantezza:	opaco (19 - 25 GLOSS) lucido (80 - 86 GLOSS)
Massa volumica:	980 -1030 g/l
Viscosità al collaudo:	40 sec +/- 5 sec (DIN 3)
Residuo secco in peso:	23 - 25 %
Essiccazione:	▪ fuori polvere 20-30 min ▪ carteggiabile dopo 6-8h
Ripresa:	Sovraverniciabile dopo almeno 6-8 h
Conservazione:	all'interno in condizioni normali di temperatura; TEME IL GELO.
Stoccaggio:	1 anno nelle confezioni originali e chiuse.
Confezioni:	come da listino

I dati tecnici sopra indicati si riferiscono a misure ottenute dalla formulazione trasparente nella versione opaca. Le caratteristiche applicative del prodotto sono state rilevate in condizioni ambientali normali (temperatura 20 °C e umidità relativa del 60%) e si riferiscono all'applicazione di uno spessore di film umido pari a 150 micron. Formulazioni differenti dallo standard in esame, applicate in spessori diversi e in condizioni ambientali differenti, potrebbero comportare notevoli variazioni delle caratteristiche tecniche sopra riportate.

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto: accertarsi che le superfici da trattare siano asciutte, con umidità del legno entro il 12%, pulite, prive di polvere e di sostanze grasse (oli, cere, ecc.), che possano compromettere il perfetto ancoraggio della vernice.

Preparazione del prodotto: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Diluizione: il prodotto è fornito pronto all'uso; se necessario, diluire con 5 % massimo di acqua.

HYDROLAC

Vernice poliuretanică all'acqua

Rev. Luglio 2024

Applicazione: il prodotto può essere applicato a rullo, pennello e spruzzo attenendosi al ciclo di applicazione riportato:

- 2 - 3 mani di vernice HYDROLAC, previa carteggiatura intermedia dopo 6-8 h fra le varie mani.

Pulizia degli attrezzi: con acqua, immediatamente dopo l'uso.

Questo prodotto verniciante soddisfa i requisiti prestazionali e ambientali del sistema UE per il marchio di qualità ecologica ECOLABEL Numero di Registrazione IT/044/002.



Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito d'influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito.