

RUWA YACHT



Vernice trasparente per ambienti marini ed imbarcazioni

Colore	Incolore
Confezioni	0,500 - 1 - 4 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine alchiliche.
Peso specifico medio	0,930 kg/l
Residuo secco in peso	58% \pm 2
Essiccazione	Fuori polvere 2 ore Asciutto 6 ore Indurito 24 ore
Sovrapplicazione	Dopo 16 ore.
Resa	16-18 mq/l per mano.
Aspetto del film	Lucido.
Spessore medio del film applicato	15-20 micron per mano.
Copertura	Trasparente.
Riempimento	Ottimo.
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima.

Resistenza all'acqua	Ottima.
Temperatura di applicazione	5-30 °C.
Umidità relativa	80% max.
Conservazione	In confezioni ben chiuse.

Modo d'impiego

Impiego	Specifico per legni che devono sopportare condizioni molto critiche come ambienti marini o di alta montagna.
Applicazione	Pennello o spruzzo.
Diluizione	Pennello: 5-10% in volume con Diluente Sintetico 914090L. Spruzzo: 10% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione	<p>A) Legno nuovo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accertarsi prima della verniciatura che il legno non abbia un tasso di umidità superiore al 18%. - Applicare una mano, a pennello, di Imprex, non diluita. - Ad essiccazione avvenuta prevedere una leggera carteggiatura. - Applicare due mani, a pennello, di Ruwa Yacht, diluite al 10% in volume con Diluente Sintetico 914090L. - Applicare una mano, a pennello, di Ruwa Yacht, diluita al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L. <p>B) Legno vecchio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di vernici non ben aderenti. - Ritoccare le parti scoperte, con Imprex, non diluito. - Applicare una mano, a pennello, di Ruwa Yacht, diluita al 10% in volume con Diluente Sintetico 914090L. - Ad essiccazione avvenuta prevedere una leggera carteggiatura. - Applicare una mano, a pennello, di Ruwa Yacht, diluita al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
-------------------------	---

Note

Attendere minimo 16 ore tra una mano e l'altra, dipendente dalle condizioni meteo e del supporto. Non applicare su supporti esposti direttamente ai raggi solari, proteggendoli per almeno 24 ore successive, da eventuali piogge

Avvertenza

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali(maschera)
Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

Voce di capitolato

Vernice trasparente brillante specifica per ambienti marini e di alta montagna (Tipo Ruwa Yacht); a base di resina alchidica.

Peso specifico medio 0,930 kg/l.

Residuo secco in peso 58% +/- 2.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.